

sogno

CERAMICA URO

sogno

30x90 cm 12"x36" \pm 8 mm

**GRES PORCELLANATO SMALTATO
RETTIFICATO**

GLAZED PORCELAIN TILE
RECTIFIED


CERAMICA
EURO



BIANCO

BEIGE

GRIGIO



STRUTTURA
BIANCO



SOGNO STRUTTURA BIANCO 30x90 cm 12"x36" | DECORO BEIGE 30x90 cm 12"x36"







DECORO
GRIGIO



SOGNO BEIGE 30x90 cm 12"x36" | STRUTTURA BEIGE 30x90 cm 12"x36"



STRUTTURA
BEIGE



SOGNO

30x90 cm 12"x36" \pm 8 mm

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN TILE
RETTIFICATO . RECTIFIED



SOGBI SOGNO BIANCO
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ




SOGSTBI SOGNO STRUTTURA BIANCO
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ



SOGBE SOGNO BEIGE
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ




SOGSTBE SOGNO STRUTTURA BEIGE
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ



SOGGR SOGNO GRIGIO
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ



SOGSTGR SOGNO STRUTTURA GRIGIO
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified
112 MQ



SOGDEGR SOGNO DECORO GRIGIO
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified (2 pezzi/pieces)
112 MQ • MIX



SOGDEBE SOGNO DECORO BEIGE
30x90 cm 12"x36" Rettificato / Rectified (2 pezzi/pieces)
112 MQ • MIX

* **MIX** I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale . Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

SOGNO	spessore thickness	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal	fascia prezzo price range
30x90 Fondo	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,00	112 MQ
30x90 Struttura	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,00	112 MQ
30x90 Decoro	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,00	112 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference **EN 14411 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	SOGNO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1



CERAMICA EURO S.p.A.

Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy

Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it